Valdor ST, Fiberboard

TECHNICAL DATA SHEET | (EFFECTIVE 24FEB25)

Valdor ST, Fiberboard

PHYSICAL PROPERTY	TEST METHOD	UNIT	VALUE
Temperature	-	°F	70 +/- 2
Humidity	-	%	50 +/- 5
Caliper (Thickness)	TAP T-411 om-15	-	0.060 +/- 0.005
Bass Weight	TAPPI T-410 om-19	lb/msf min	220
Moisture Content	SAE J315 mar-2010	%	5 - 9
Density	SAE J315 mar-2010	lb/ft^3 min	42
Mullen Burst	TAPPI T-807 om-16	psi min	266
Z Directional Tensile	TAPPI T-541 om-16	psi min	31
Tensile Strength MD	ASTM D828 (2016)	lbf min	281
Tensile Strength CD	ASTM D828 (2016)	lbf min	82

© 2025 Rapid Die Cut. All Rights Reserved.